

HYDROFUGATION PAR INJECTION

Traitement des Remontées Capillaires par injection



Version V2.0 du 31/01/11

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

DEFINITION

Hydrofuge en phase solvant pour le traitement des remontées capillaires par injection.

DOMAINES D'INTERVENTION

HYDROFUGATION PAR INJECTION est injecté sous pression dans les supports poreux humides et réagit chimiquement au contact de l'eau, en créant une barrière étanche à l'eau.



QUALITES ET PERFORMANCES

- Efficace sur tous les matériaux poreux.
- Excellente capacité de diffusion homogène du produit sur toute l'épaisseur du mur, dès la première injection
- Exempt de silicones
- Recouvrable par toute peinture.
- Traitement longue durée

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.
73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Liquide Incolore
- Diluant : White Spirit
- Densité à 20°C : 0,84 +/-0.05
- Séchage :

Le séchage complet du mur demande plusieurs mois en fonction de l'épaisseur et de son taux d'humidité. Attention de ne pas bloquer la respiration du mur pendant toute cette période.

- Rendement :

Il peut varier suivant la nature des matériaux et leur porosité.

Environ 1,5 L/mètre linéaire pour un mur de 10 cm d'épaisseur en traitement des remontées capillaires.

MISE EN ŒUVRE

- **Matériel :** pompe airless, brosse, rouleau
- **Dilution :** prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel :** White spirit
- **Application :**

HYDROFUGATION PAR INJECTION est injecté sous pression (15 à 20 bars) dans une série de trous percés horizontalement à la base du mur et espacés de 15 cm environ. La profondeur de perçage doit être égale aux 2/3 de l'épaisseur du mur.

Pour plus de détails sur la mise en oeuvre, merci de [cliquer ici](#) ou contactez-nous par email (contact@arcane-industries.fr) pour recevoir le manuel de mise en oeuvre.



« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.1 des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



RECOMMANDATIONS

- Conserver à l'abri de l'humidité et des fortes chaleurs en bidons hermétiquement fermés.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.



HYGIENE ET SECURITE

Produit en phase solvant. Conserver hors de portée des enfants (se reporter à la FDS).

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.1 des Paluds -13685 AUBAGNE Cedex
T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

