



PEINTURE PISCINE

ARCAPISCINE

Version V3.1

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

Peinture à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant.

DOMAINES D'INTERVENTION

ARCAPISCINE est destinée à la protection et à la décoration des piscines. **ARCAPISCINE** est disponible en différentes teintes : voir notre nuancier. **ARCAPISCINE** s'applique sur béton ou sur ciment brut.

QUALITES ET PERFORMANCES

- Mise en oeuvre très facile.
- Bonne imperméabilité à l'eau.
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité.
- Excellente adhérence.
- Microporeux. Laisse respirer les murs.
- Lavable et lessivable.
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : peinture onctueuse.
Aspect sec : mat.
Diluant: white spirit.
Densité à 20°C : 1,40.



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



RENDEMENT

La peinture s'applique en 2 couches. Le rendement moyen est de 3 m² par litre **sur l'ensemble des deux couches**.

Exemple : pour une piscine de 120 m², il faudra 40 litres.

1ère couche : dilution à 10% de la peinture ARCAPISCINE avec du white spirit (10% de white spirit, 90% de peinture).

2ème couche : pure.

Séchage : au moins 7 jours avant le remplissage de la piscine.

MISE EN OEUVRE

• Préparation du support :

S'assurer que le support soit sain. **Les supports seront conformes au DTU 59/3.**

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Détruire les mousses.

Éliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels.

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage.

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

• Application :

Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL NI EN CAS DE GRAND VENT

- 1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit.
- 2ème couche : pure.

Application : au rouleau, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.

Séchage à 20°C : 24 heures, s'assurer du séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. **7 jours avant le remplissage de la piscine.**

Nettoyage du matériel : white spirit, immédiatement après utilisation



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>



HYGIENE ET SECURITE

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV.



ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77
Courriel du service technique : laboratoire@arcane-industries.fr
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>
<http://www.maison-etanche.com>

