

Définition

Présentation :

Voile non tissée à maroufler dans le revêtement [ARCAFILM](#), [ARCATHANE](#) et [ARCATERRASSE](#) Assure, grâce à son isotropie et sa résistance, un parfait pontage des fissures et des joints importants.

Domaines d'application :

ARCATISSU est utilisé pour les fissures et cassures, les joints de dilatation, les solins, les souches de cheminée, les gouttières, les chenaux, les toitures en panneaux de contreplaqué agglomérés de bois ou en béton non traité.

Propriétés

Qualités et performances :

ARCATISSU résiste parfaitement aux contraintes mécaniques les plus intenses (phénomène de dilatation). On peut ainsi procéder en toute sécurité à l'entoilage de surfaces importantes, et au pontage de joints, cassures et fissures.

ARCATISSU :

- 100 % polyester non tissé
- 50 g / m²
- Excellente résistance
- Elasticité importante : permet le pontage des discontinuités du support par marouflage dans le revêtement étanchéité toiture.



Application

Mise en œuvre :

En fonction du type de renfort à réaliser, une préparation préalable du support est indispensable : il doit être propre, sain, sec et solide.

Fissures importantes :

- Ouvrir au préalable la fissure sur une largeur de 10 mm et une profondeur de 15 mm.
- Procéder au nettoyage en éliminant toutes les poussières ou impuretés se trouvant entre les lèvres de la fissure.
- Appliquer notre solution de désinfection des fonds : [ANTI-MOUSSE](#).
- Appliquer un fond de joint en mousse de polyéthylène ou autre qui permet le libre travail du mastic.
- Obtenir la fissure avec du mastic polyuréthane et lisser avec une spatule en appuyant pour bien faire adhérer le mastic sur les bords des lèvres de la fissure.
- Laisser sécher environ 48 heures.

- Appliquer une couche épaisse d'[ARCAFILM - ETANCHEITE TOITURE](#), d'[ARCATERRASSE](#) ou d'[ARCATHANE](#) de part et d'autre de la fissure.
- Poser immédiatement la bande d'ARCATISSU sur le produit encore frais, à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau.
- Recouvrir le pontage réalisé d'une deuxième couche d'[ARCAFILM](#), [ARCATERRASSE](#) ou [ARCATHANE](#).

Fissuration généralisée du support :

- Réparation par entoilage total de la surface à l'aide d'un rouleau d'ARCATISSU (largeur = 1 m.).
- Mise en œuvre identique au pontage des fissures.

Conditionnement

- Sachets de 10 cm x 10 m, 20 cm x 10 m, 15cm X 10m
- Rouleaux de 1 m x 10 m, 1 m x 50 m
- Autres dimensions : nous consulter.



Recommandations :

- Pour le traitement des surfaces importantes, chaque bande d'ARCATISSU recouvrira la précédente d'au moins 5 cm.
- Un toit en terrasse traité avec de l'[ARCAFILM - ETANCHEITE TOITURE](#) résiste à un trafic léger et occasionnel.