

Définition

ARCAFILM ANTICO est un revêtement souple anticorrosion sur fer, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb...



Application au pistolet Airless « Kremlin »

Propriétés

Qualités et performances

Mise en oeuvre facile et rapide.
Film totalement étanche à l'eau.
Revêtement caoutchouteux, élastique (200%).
Excellente résistance à la corrosion, aux intempéries, aux brouillards salins et à de nombreux produits chimiques

Caractéristiques techniques

Aspect sec	Mat
Diluant	Eau
Densité (20°C)	1,25-1,30
Extrait sec	65% +/-2%
Viscosité Brookfield (20°C)	6700+/- 500Cp à 100 pm (axe 6)
Teintes	Gris orage, blanc. Autres teintes : nous consulter .

Application

Matériel:

ARCAFILM ANTICO s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet Airless (buse de 0.43 mm à 0.63 mm, pompe à piston à bille, rapport de pression de la pompe : 45/1 à 60/1, pression jusqu'à 400 bars).

Préparation du support

ARCAFILM ANTICO se pose sur un support sain. Dans le cas de fonds conservés, s'assurer de l'absence de rouille et de la cohérence du revêtement (absence d'écaillage...). Pour éliminer les traces de rouilles éventuelles, vous pouvez utiliser nos produits comme le [convertisseur de rouille METALPRO](#) ou le [Dégraissant Phosphatant](#) en suivant bien les recommandations d'utilisation. Dégraisser le support à l'aide de notre produit « [Solvant Universel Super Dégraissant](#) ». Votre support est ainsi prêt à être peint.

Mise en œuvre

ARCAFILM ANTICO s'applique sur tous fonds sains, désinfectés, secs propres et cohérents.

Sur les fonds traditionnels : 1° couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond (sauf dans le cas de supports grenailés), suivie de 1 ou 2 couches d'**ARCAFILM ANTICO** pure suivant les cas.

Dans le cas de fissures importantes, utiliser une bande d'armature polyester non tissé ([ARCATISSU](#)) à noyer entre deux couches d'**ARCAFILM ANTICO** pure.

SECHAGE

Séchage à 20° C : Sec: 6 heures.

Recouvrable: 24 heures minimum. Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air.

Nettoyage

Rinçage intensif et immédiat à l'eau claire pendant minimum 3 minutes après usage.

Dilution

Diluant: Eau.

Application à la brosse, rouleau : Prêt à l'emploi

Application au pistolet : 2 à 5% d'eau

Consommation

Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : Sans entoilage et sous-couche d'accroche comprise : 1,2 kg à 1,4 kg par m² au total. Il est primordial de respecter cette consommation minimum et pour ce faire, ne pas hésiter à rajouter une troisième couche. En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.7 à 1.8 kg/m².

Conditionnement

20Kg

Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.

Humidité relative max. 70%.

Hygiène et Sécurité

Porter des gants appropriés.

Classification

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2.

Transport

Non réglementé

Référencement

ARCAFILM ANTICO est référencé au sein de la SNCF dans la liste 41 en produit " monocouche anti-corrosion " sous la référence STM N 801 liste 41-1(HP/01/2007)

Adapté aux réfections des toitures de voitures (ex : wagon corail) ou toute autre application en remplacement des peintures bitumineuses sur tous matériaux (fer, acier, alliages spéciaux, galvanisés, métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb, matériaux de construction...)