

Définition

Présentation :

Peinture à base de copolymères acryliques en phase aqueuse, de pigments et de charges appropriés.

Domaines d'application

ARCAFACADE est une peinture de ravalement pour la décoration et la protection des façades neuves et anciennes.

Propriétés

Qualités et performances

- Bon pouvoir opacifiant : couvre les aspérités du support, masque le faïençage et les microfissures.
- Imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau.
- Facile d'application.
- Bonne tenue à l'extérieur (vieillissement et salissure).
- Adhérent : excellents résultats sur la majorité des supports courants peints ou non peints du bâtiment.

Caractéristiques techniques

Présentation	Peinture semi-épaisse
Aspect sec	Mat
Diluant	Eau
Densité à 20°C	1,30 à 1,35
Extrait sec	65 +/- 2%

TEINTES : voir le nuancier

6 coloris standards : seaux de 20 kg
Blanc, Jaune RAL 085 90 30, Sable RAL 085 90 20, Blanc gris RAL 9002, Gris soie RAL 7044, Rosé RAL 060 80 20.

Teinte à définir : uniquement en lot de 100 kg (5 seaux de 20 kg) : vous avez la possibilité de choisir la teinte de votre peinture qui sera mise au point par notre laboratoire. Merci de nous fournir le code couleur RAL pour la mise à la teinte labo de la peinture.

Application

Mise en œuvre

- Dilution : Brosse, Rouleau : prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 10% d'eau
- Application : ARCAFACADE s'applique sur tous fonds sains, désinfectés, secs propres et cohérents dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 et 59/2.

Séchage / Outils / Nettoyage

- Séchage (20°C) : 1 heure environ
- Recouvrable : 24 heures
- Matériel : brosse, au rouleau laine, au pistolet
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage

Recommandations

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, par temps venté.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
- Stocker à l'abri du gel.



Consommation

Selon la nature et la couleur des fonds, ARCAFACADE s'appliquera en une ou deux couches sur les principaux supports du bâtiment :

- Faïençage et microfissures <0,2 mm : 2 couches d'ARCAFACADE (2 x 400 g/m²)
- Fonds courants lisses : 1 x 600 g/m²
- Fonds courants structurés : 1 à 2 couches (500 à 800 g/m²)

Conditionnement

1 conditionnement : 20 kg

Hygiène et Sécurité

- Porter des gants appropriés.
- Produit en phase aqueuse. Non soumis à étiquetage, Directive 88/379/CEE.

Classification

- Classification AFNOR (P 84-403) : Classe D3/I1 (**micro-fissures inférieures à 0.2 mm**)
- Classification AFNOR (NF T 36-005) : NF T 36.005 Famille I - Classe 7b2 / 10c

NUANCIER ARCAFACADE

