

### Définition

#### Présentation :

ARCAPISCINE est une peinture à base de copolymères acryliques plastifiées en phase solvant, destinée à la protection et à la décoration des piscines.

#### Domaine d'application :

ARCAPISCINE est destinée à la protection et à la décoration des piscines. ARCAPISCINE s'applique sur béton ou sur ciment. Disponible en de nombreuses teintes : consultez notre nuancier. Sur demande, nous pouvons vous proposer des teintes spéciales.

### Propriétés

#### Qualités et performances :

- Mise en oeuvre très facile.
- Bonne imperméabilité à l'eau.
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité.
- Excellente adhérence.
- Microporeux. Laisse respirer les murs.
- Lavable et lessivable.
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage.

#### Caractéristiques techniques :

Présentation : peinture onctueuse.  
Aspect sec : mat.  
Diluant : white spirit.  
Densité à 20°C : 1,40.

#### Teintes

3 couleurs standards  
bleu - blanc - gris



Teintes spécifiques pour une commande par 10 litres :



### Application

#### Préparation du support :

S'assurer que le support soit sain. Les supports seront conformes au DTU 59/3.

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Détruire les mousses.

Éliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels.

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage.

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

#### Application :

Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL NI EN CAS DE GRAND VENT

- 1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit.
- 2ème couche : pure.

**Outils :** au rouleau, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.

**Séchage à 20°C :** 24 heures, s'assurer du séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. 7 jours avant le remplissage de la piscine.

**Nettoyage du matériel :** white spirit, immédiatement après utilisation

### Hygiène et Sécurité

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV

### Consommation

Le rendement moyen est de 3 à 4 m<sup>2</sup> par litre sur l'ensemble des deux couches.

Exemple : pour une piscine de 120 m<sup>2</sup>, il faudra 35 litres.

Vous pouvez calculer la quantité dont vous avez besoin avec notre outil en ligne.



### Conditionnement

Arcapiscine est disponible en :  
2,5 litres, et 10 litres  
Couleur : voir nuancier

### Transport

1263 PEINTURES, Dispositions spéciales 640E Classe 3 (F1) Liquides inflammables. Étiquette 3 Groupe d'emballage III Code danger: 30 No EMS: F-E,S-E Quantités limitées (LQ) 5L

