

Définition

Présentation :

REVEPOXY TRAFIC INTENSIF est une résine époxy sans solvant à 2 composants pour sols, murs, surfaces métalliques, bois et tous supports non déformables. REVEPOXY TRAFIC INTENSIF se présente sous la forme d'un kit prédosé contenant une résine et un durcisseur.

Domaines d'application :

REVEPOXY TRAFIC INTENSIF est applicable comme revêtement intérieur de sol en protection à l'abrasion et aux agressions chimiques dans le domaine des sols industriels, entrepôts, locaux commerciaux, parkings, garages, laboratoires, hôpitaux ...

REVEPOXY TRAFIC INTENSIF forme un film dur brillant présentant :

- De très bonnes propriétés mécaniques avec une très bonne résistance à l'abrasion
- Une très haute adhérence sur de nombreux supports tels que : bétons, bois, métal, etc
- Une résistance élevée aux agents chimiques usuels (acides et bases dilués, huiles, graisses, etc.)

Propriétés

Caractéristiques techniques

Densité	1,65
Extrait sec en volume	100%
Rapport composant A/B	85/15 en poids
Aspect	Liquide brillant
Dureté Shore D (à +23°C)	80 (ISO 868)
Point éclair	> 61°C
Taber (cs10-1000t)	0.07 g



Application

Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes et primarisées avec le **fixateur époxy**. Pour une bonne adhérence et une longévité accrue du REVEPOXY TRAFIC INTENSIF, il est nécessaire de bien préparer le support :

Bétons :

- le support doit être propre, sain, sans laitance (couche superficielle friable qui se forme lors des séchages des bétons) ni remontées capillaires.
- les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours.
- la teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

- En cas de remontées d'humidité, utiliser notre primaire **REVEPOXY ARC**.
- le support doit présenter une résistance en compression $\geq 25 \text{ MPa}$ et en traction $\geq 1 \text{ MPa}$.
- Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage haute pression. *Nettoyer la surface au jet pour chasser toutes les particules, puis laisser sécher. Nettoyer pour enlever les tâches et neutraliser l'alcalinité du béton (appliquer sur la surface alcaline le **decapant voile ciment Arcane** pour neutraliser le pH et éliminer les remontées de laitance) puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à disparition totale de la mousse. Passer l'aspireur.*
- Appliquer 1 couche de **fixateur époxy** de 200 à 300 g par m^2 en fonction de la porosité du béton. Ajout possible de 150 g de silice HN31 au 300 g de **fixateur époxy** en cas de béton présentant des imperfections (petits trous), application à la lisseuse dans ce cas.

Bétons lisses :

- Réaliser un sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 μ en Rt (ISO 8501-1) ou
- Dérocher avec une solution de **décapant voile ciment Arcane** diluée à 20% (20% de décapant pour 80% d'eau). Cela garantit une pénétration adéquate du **fixateur époxy** et une épaisseur de pellicule uniforme. Bien laver le béton au jet et le laisser sécher après l'avoir traité.
- Appliquer 1 couche de **fixateur époxy** de 200 g par m^2 .

Aacier : • Réaliser un sablage ou grenaillage au degré de soin S A 2,5 minimum pour obtenir une rugosité 80-100 μ en Rt (ISO 8501-1) • Appliquer 1 couche de **fixateur époxy** de 200 g par m^2 .

Bois : • bien dégraissier et dépoussiérer préalablement les surfaces et réparer les parties non adhérentes • Appliquer 1 couche de **fixateur époxy** de 200 g par m^2 .

Conditions d'application

Température d'application : **+10°C à +25°C** - Hygrométrie de 80% maxi - La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.

Mise en œuvre

Toujours verser progressivement le durcisseur (B) dans la résine (A) sous agitation (si l'ajout se fait d'un coup et sans agitation, le mélange peut fumer et noircir et devenir inutilisable). **Mélangé** la totalité des deux composants (ou partie des deux composants, selon les besoins, en respectant les proportions en poids: 1 poids de durcisseur pour 5,67 poids de résine soit 15% de durcisseur pour 85% de résine) pendant 2 à 3 minutes à l'aide d'un agitateur électrique ou pneumatique à faible vitesse de rotation. Après mélange, on applique très vite le produit. Le mélange peut être mis à refroidir dans un contenant rempli d'eau froide.

- Outil : brosse, **rouleau** ou à la lisseuse
- Débouller au **rouleau débuleur** si nécessaire
- Nettoyer les outils au : **nettoyant peinture époxy**.



Délais de mise en œuvre

- durée pratique d'utilisation : **45 min à +20°C** : après ce délai, le mélange **durcirà et deviendra inutilisable**.
- délai hors poussière : 4 heures à +20°C et 12 heures à +10°C
- sec au toucher : 8 heures à +20°C et 18 heures à +10°C
- délai de recouvrement : 18 heures à 5 jours

Précautions particulières

Se reporter à l'emballage. Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.

Consommation

1ère couche de 0.25 kg par m^2 - 2ème couche de 0.25 kg par m^2 . Soit un total de **0.5 kg au m^2 après une couche de fixateur époxy**. Pour créer une antidérapance : saupoudrage de **silice HN31** (500 g par m^2) à refus sur la première couche fraîche – aspiration – application de la deuxième couche pour ré-enrober le grain.

Transport et Stockage

Transport : se reporter à la fiche de données de sécurité.

Stockage et conservation: Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur. Stocker si possible au frais.



Teintes

Certaines teintes du nuancier RAL : [Tableau des teintes disponibles](#)

Sur stock :

	3003	1001	1015	1018	5015	6010	7012	7046	7047	9011
blanc	Rouge rubis	Beige	Ivoire claire	Jaune zinc	Bleu ciel	Vert herbe	Gris basalte	Gris 2	Gris 4	Noir graphite

Conditionnement

Kit de 5 kg : jusqu'à 10 m^2

Composant A = bidon de 4,25 kg - Composant B = bidon de 0,75 kg.

Kit de 25 kg : jusqu'à 50 m^2

Composant A : bidon de 21,25 kg - Composant B : bidon de 3,75 kg

Hygiène et Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité : FDS.