

Définition

Présentation :

La CIRE ARCANE est une cire d'abeille et de savon de marseille qui est un mélange à base de cires naturelles particulièrement indiquée pour le traitement et l'entretien du bois (aussi bien imprégné que laqué), des parquets, des stucs vénitiens, du marbre, de la terre cuite, pour la protection des enduits et des peintures, et pour toutes les surfaces susceptibles d'être cirées.

La CIRE ARCANE fournit une protection hydrofuge aux supports et leurs redonne de la luminosité et de la dureté. Incolore, elle ne modifie que très légèrement la teinte d'origine.

Domaine d'application :

La CIRE ARCANE est idéal pour les bois, stucs, parquets, marbre... Elle est également utilisée pour la protection des terres cuites et des marbres.

Propriétés

Qualités et performances :

- Facilité d'emploi.
- Application en intérieur.
- Propriétés hydrofuges
- Facilite le nettoyage et l'entretien des supports
- Réhausse très légèrement la teinte des supports

Application

Préparation du support :

- Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur. Supports homogènes en absorption, propres, secs, sains, durs et cohésifs.

En cas de présence d'humidité ou de salpêtre : nous consulter.

Mise en oeuvre:

- Très concentrée et de consistance pâteuse, la cire est plutôt utilisée neutre.
- Sur notre revêtement [STUCCOLIS](#), attendre 3 jours de séchage puis appliquer la CIRE ARCANE.
- Avant d'appliquer la cire, essuyer [STUCCOLIS](#) en suivant un mouvement circulaire avec un chiffon doux pour retirer la poussière.
- Application de la cire à la spatule inox en papillonnage. Laisser sécher 12 h et lustrer.
- Renouveler l'application de la cire et lustrer à nouveau.
- Comme le produit est très concentré, il est préférable d'appliquer la CIRE en petite quantité pour éviter la formation d'auréoles.

Séchage

- Délai pour lustrer : environ 20 minutes.
- Sec au toucher : environ 1 heure.
- Temps de séchage complet : 24 à 48 heures.

Le temps de séchage sera plus long à basse température et avec une humidité importante.

Consommation

- La consommation est d'environ 10/20 m² par litre de produit, selon la capacité d'absorption du support.
- Sur notre revêtement [STUCCOLIS](#), la consommation est d'environ 7m² pour 250 g de produit.
- Appliquer le nombre de couches nécessaires suivant la porosité du support, afin d'obtenir des caractéristiques optimales. Il est conseillé d'effectuer un essai afin de déterminer la consommation et l'aspect final souhaité.



Entretien :

- Dépoussiérage au chiffon doux

Recommandations:

- Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.
- Température d'application : minimum 5°C – maxi 25°C.

Conditionnement

- un flacon de cire de 250 g

Hygiène et Sécurité

- Produit non classé dangereux pour l'homme et l'environnement
- Ports de gants recommandés.

Transport

Non classé pour le transport.