



## PEINTURE PISCINE

## ARCAPISCINE

Version V3.0

[Cliquez ici pour acheter ce produit sur notre site marchand www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com)

Peinture à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant.

### DOMAINES D'INTERVENTION

**ARCAPISCINE** est destinée à la protection et à la décoration des piscines. **ARCAPISCINE** est disponible en trois teintes : bleu, gris et blanc. **ARCAPISCINE** s'applique sur béton ou sur ciment.

### QUALITES ET PERFORMANCES

- Mise en oeuvre très facile
- Bonne imperméabilité à l'eau
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité
- Excellente adhérence
- Microporeux. Laisse respirer les murs
- Lavable et lessivable
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Présentation :</b>	peinture onctueuse
<b>Aspect sec :</b>	mat
<b>Diluant:</b>	white spirit
<b>Densité à 20°C :</b>	1,40
<b>Séchage à 20°C :</b>	4 jours avant le remplissage de la piscine

### RENDEMENT

3 m2 par litre (pour l'ensemble des 2 couches)



#### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77  
Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)  
Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>  
<http://www.maison-etanche.com>



## MISE EN OEUVRE

- **Préparation du support :**

S'assurer que le support soit sain. **Les supports seront conformes au DTU 59/3.**

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Détruire les mousses.

Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage.

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

- **Application :**

**Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL**

- 1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit.
- 2ème couche : pure.

*Application : au rouleau, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.*

**Séchage :** 3 à 4 jours avant le remplissage de la piscine

**Nettoyage du matériel :** white spirit, immédiatement après utilisation

## HYGIENE ET SECURITE

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS.

- Conserver hors de la portée des enfants

- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV.



### ARCANE Industries S.A.

73, avenue du Douard- Z.I des Paluds -13685 AUBAGNE  
Cedex

T : 00 33 (0)4 42 82 16 95 F : 00 33 (0)4 42 82 16 77

Courriel du service technique : [laboratoire@arcane-industries.fr](mailto:laboratoire@arcane-industries.fr)

Site Internet : <http://www.arcane-industries.fr>

<http://www.maison-etanche.com>

