Résine de finition mate d'étanchéité pour terrasse, balcon, piscine : ARCACLEAR Finish

DESCRIPTION PRODUIT Finition mate pour résine étanchéité transparente carrelage ARCACLEAR

ARCACLEAR FINISH est une résine transparente, d'aspect satiné mat, mono-composante, solvantée, à haut pouvoir couvrant. Séchant par réaction avec l'humidité de l'air, elle est stable aux Ultra-Violets, elle possède de hautes résistances mécaniques et chimiques.

Ce produit n'est pas une résine d'étanchéité mais uniquement une finition destinée à rendre mate la résine ARCACLEAR. Voir la gamme ARCACLEAR

AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité d'application (Brosse, rouleau ou par projection au pistolet à air)
- Excellente adhérence aux surfaces absorbantes
- Rapidité de séchage
- Résistant aux eaux stagnantes
- Résistant aux cycles Gel-Dégel

DESTINATION

ARCACLEAR FINISH est utilisé en extérieur et en intérieur partout ou peut s'appliquer notre résine d'étanchéité. Quelques exemples ci-dessous de destinations.

- Parcs de stationnements (Véhicules Légers et Lourd)
- Entrepôts / Quais / Locaux techniques

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Sur résine étanchéité ARCACLEAR

ARCACLEAR FINISH peut être aussi utilisé comme un stabilisateur ou en protection de surface pour tous matériaux poreux, non calcaires ou surfaces de béton fragilisé. Il peut être aussi utilisé, incolore, comme un film de Protection contre les agressions mécaniques, thermiques, chimiques telles : l'huile, la graisse, l'humidité, les produits chimiques et tout autre liquide salissant.

Dans tous les cas, la reconnaissance des supports et leurs préparations devront être conformes aux règles de l'art et aux règles professionnelles en vigueur, notamment :

- D.T.U 59-3 : Peintures des Sols
- D.T.U 54-1 : Sols coulés
- Conditions Générales de réception des supports du système ARCACLEAR
- Cahier des Clauses Techniques et d'applications du système ARCACLEAR

APPLICATION OUTILS REQUIS

- Rouleau ou brosse.
- Pour des surfaces de grandes dimensions, il est possible de l'appliquer par projection au pistolet AIRLESS.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable.

- La surface doit être propre, saine et sèche, débarrassée de toutes traces

résiduelles, qui pourraient nuire à l'adhésion du primaire.

- Le support devra toujours avoir une température à 3°C audessus du point de rosée.
- Les nouvelles structures de béton doivent sécher 28 jours au minimum avant recouvrement du primaire.
- Dans le cas d'une application sur support brut (hors « système ARCACLEAR ») : la surface aura un aspect fin et régulier exempt de laitance de ciment ou autre.
- La surface doit être exempte de parties non adhérentes obtenue par une préparation mécanique par ponçage, grenail- lage ou rabotage suivi d'un dépoussiérage soigné

MISE EN OEUVRE

Bien mélanger avant utilisation. Pour des résultats optimums, les températures lors de l'application et du séchage doivent être entre 5°C et 35°C. Les faibles températures retardent le temps de séchage alors que les fortes températures l'accélèrent. Un taux d'humidité trop élevé peut avoir une incidence sur la qualité du résultat.

Appliquer ARCACLEAR FINISH à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse, jusqu'à ce que le support soit recouvert. Pour des surfaces de grandes dimensions, il est possible de l'appliquer par projection au pistolet AIRLESS.

Remuer très régulièrement le produit lors de l'application de manière à ce que l'agent matifiant soit bien homogénéisé dans le produit et ainsi obtenir l'effet mat recherché uniformément sur toute votre surface.

Attention a ne pas appliquer le matifiant + de 24h après séchage de la résine ARCACLEAR Au cas ou il faudra raviver avec du solvant acétone ou xylène avant application du matifiant

RECOMMANDATIONS

Mentions légales : Conserver hors de le portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

- Recouvrement : 1 heure
- Sec à la circulation : 6 heures
- Polymérisation complète : 5 jours

ENTRETIEN

Eviter les nettoyages haute pression

CONSOMMATION

50-150 gr/m² en une couche ou deux couches, en fonction de la nature, de la qualité, de la siccité et porosité du ou des supports préparés.

Ces valeurs sont données, à titre indicatif, sur la base d'une application pratique au rouleau sur une surface lisse et dans des conditions optimums. La porosité du support, la température, l'humidité, les méthodes d'application et le type de finition sont autant de facteurs qui peuvent modifier la consommation moyenne.

CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 9 mois.

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Pendant la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se conformer à ce qui est indiqué sur la fiche de sécurité du produit. Usage professionnel.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Finition mate pour résine étanchéité transparente carrelage ARCACLEAR

ARCACLEAR FINISH est une résine transparente, d'aspect satiné mat, mono-composante, solvantée, à haut pouvoir couvrant. Séchant par réaction avec l'humidité de l'air, elle est stable aux Ultra-Violets, elle possède de hautes résistances mécaniques et chimiques.

Ce produit n'est pas une résine d'étanchéité mais uniquement une finition destinée à rendre mate la résine ARCACLEAR. Voir la gamme ARCACLEAR

AVANTAGES PRODUIT

- Simplicité d'application (Brosse, rouleau ou par projection au pistolet à air)
- Excellente adhérence aux surfaces absorbantes
- Rapidité de séchage
- Résistant aux eaux stagnantes
- Résistant aux cycles Gel-Dégel

DESTINATION

ARCACLEAR FINISH est utilisé en extérieur et en intérieur partout ou peut s'appliquer notre résine d'étanchéité. Quelques exemples ci-dessous de destinations.

- Parcs de stationnements (Véhicules Légers et Lourd)
- Entrepôts / Quais / Locaux techniques

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Sur résine étanchéité ARCACLEAR

ARCACLEAR FINISH peut être aussi utilisé comme un stabilisateur ou en protection de surface pour tous matériaux poreux, non calcaires ou surfaces de béton fragilisé. Il peut être aussi utilisé, incolore, comme un film de Protection contre les agressions mécaniques, thermiques, chimiques telles : l'huile, la graisse, l'humidité, les produits chimiques et tout autre liquide salissant.

Dans tous les cas, la reconnaissance des supports et leurs préparations devront être

conformes aux règles de l'art et aux règles professionnelles en vigueur, notamment :

- D.T.U 59-3 : Peintures des Sols
- D.T.U 54-1 : Sols coulés
- Conditions Générales de réception des supports du système ARCACLEAR
- Cahier des Clauses Techniques et d'applications du système ARCACLEAR

APPLICATION OUTILS REQUIS

- Rouleau ou brosse.
- Pour des surfaces de grandes dimensions, il est possible de l'appliquer par projection au pistolet AIRLESS.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable.

- La surface doit être propre, saine et sèche, débarrassée de toutes traces résiduelles, qui pourraient nuire à l'adhésion du primaire.
- Le support devra toujours avoir une température à 3°C audessus du point de rosée.
- Les nouvelles structures de béton doivent sécher 28 jours au minimum avant recouvrement du primaire.
- Dans le cas d'une application sur support brut (hors « système ARCACLEAR ») : la surface aura un aspect fin et régulier exempt de laitance de ciment ou autre.
- La surface doit être exempte de parties non adhérentes obtenue par une préparation mécanique par ponçage, grenail- lage ou rabotage suivi d'un dépoussiérage soigné

MISE EN OEUVRE

Bien mélanger avant utilisation. Pour des résultats optimums, les températures lors de l'application et du séchage doivent être entre 5°C et 35°C. Les faibles températures retardent le temps de séchage alors que les fortes températures l'accélèrent. Un taux d'humidité trop élevé peut avoir une incidence sur la qualité du résultat.

Appliquer ARCACLEAR FINISH à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse, jusqu'à ce que le support soit recouvert. Pour des surfaces de grandes dimensions, il est possible de l'appliquer par projection au pistolet AIRLESS.

Remuer très régulièrement le produit lors de l'application de manière à ce que l'agent matifiant soit bien homogénéisé dans le produit et ainsi obtenir l'effet mat recherché

uniformément sur toute votre surface.

Attention a ne pas appliquer le matifiant + de 24h après séchage de la résine ARCACLEAR
Au cas ou il faudra raviver avec du solvant acétone ou xylène avant application du matifiant

RECOMMANDATIONS

Mentions légales : Conserver hors de le portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif par inhalation. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PROTECTION

Aucune

SÉCHAGE

- Recouvrement : 1 heure
- Sec à la circulation : 6 heures
- Polymérisation complète : 5 jours

ENTRETIEN

Eviter les nettoyages haute pression

CONSOMMATION

50-150 gr/m² en une couche ou deux couches, en fonction de la nature, de la qualité, de la siccité et porosité du ou des supports préparés.

Ces valeurs sont données, à titre indicatif, sur la base d'une application pratique au rouleau sur une surface lisse et dans des conditions optimums. La porosité du support, la température, l'humidité, les méthodes d'application et le type de finition sont autant de facteurs qui peuvent modifier la consommation moyenne.

CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 9 mois.