CIRE DE PROTECTION ENDUITS MINERAUX - Cire d'abeille protection entretien enduits minéraux

DESCRIPTION PRODUIT Cire d'abeille pour la protection d'enduits minéraux type stuc - Enduit Stuccolis

La CIRE ARCANE est une cire d'abeille et de savon de marseille qui est un mélange à base de cires naturelles particulièrement indiquée pour le traitement et l'entretien du bois (aussi bien imprégné que laqué), des parquets, des stucs vénitiens, du marbre, de la terre cuite, pour la protection des enduits et des peintures, et pour toutes les surfaces susceptibles d'être cirées.

Veuillez noter que cette cire est incompatible avec nos bétons cirés, privilégiez à la place notre vernis aspect béton ciré High Protect.

AVANTAGES PRODUIT

- fournit une haute protection hydrofuge des supports
- +99% produits d'origine naturelle (cire d'abeille, alcools gras issus de la palme, savon de Marseille, soude et conservateur à moins de 0.2%)
- redonne de la luminosité et de la dureté aux supports.
- cire incolore
- usage intérieur et extérieur

DESTINATION

- murs de chambre, pièces à vivre
- murs de couloirs
- parquets non traités
- Surfaces susceptibles d'être cirées

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- stucs
- enduits
- terres cuites
- bois bruts
- marbres

L'étiquette du produit peut différer du visuel sur écran.

APPLICATION OUTILS REQUIS

spatule inox. Chiffon non pelucheux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Après 3 jours de séchage du STUCCOLIS, l'application de cire pourra être réalisée. Avant d'appliquer la cire, essuyer STUCCOLIS en suivant un mouvement circulaire avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

Pour les autres supports, il faudra veiller à ce qu'ils soient parfaitement secs, dépoussiérés, sains et cohésifs.

Ne pas appliquer si présence d'humidité.

MISE EN OEUVRE

Utiliser pour cela notre CIRE DE PROTECTION ENDUITS MINERAUX.

- Application de la cire à la spatule inox en papillonnage.
- Laisser sécher 12 h et lustrer.
- Renouveler l'application de la cire et lustrer à nouveau.

Si la cire est trop liquide suite stockage forte

chaleur, vous pouvez la placer dans le frigidaire afin de le rigidifier.

RECOMMANDATIONS

Température d'application : minimum 5°C - maxi 25°C.

Port de gants recommandé.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

Délai pour lustrer : 12h.

Sec au toucher : environ 1 heure.

Temps de séchage complet : 24 à 48 heures.

Le temps de séchage sera plus long à basse température et avec une humidité importante.

ENTRETIEN

Dépoussiérage au chiffon doux non pelucheux.

CONSOMMATION

Sur notre revêtement STUCCOLIS, la consommation est d'environ 40 gr / m² et par couche. Notre enduit minéral Stuccolis est considéré comme peu poreux. Selon la nature de votre enduit minéral et selon la qualité de la mise en ouvre, la porosité de votre support peut-être augmentée. Il peut donc être nécessaire d'appliquer 2 couches selon porosité ou si vous souhaitez un effet

particulièrement satiné.

Dans tous les cas, il est conseillé d'effectuer un essai afin de déterminer la consommation et l'aspect final souhaité.

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine.
A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.

Mentions Légales :
Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Respecter les précautions d'emploi.

Description du produit :

DESCRIPTION PRODUIT Cire d'abeille pour la protection d'enduits minéraux type stuc - Enduit Stuccolis

La CIRE ARCANE est une cire d'abeille et de savon de marseille qui est un mélange à base de cires naturelles particulièrement indiquée pour le traitement et l'entretien du bois (aussi bien imprégné que laqué), des parquets, des stucs vénitiens, du marbre, de la terre cuite, pour la protection des enduits et des peintures, et pour toutes les surfaces susceptibles d'être cirées.

Veuillez noter que cette cire est incompatible avec nos bétons cirés, privilégiez à la place notre vernis aspect béton ciré High Protect.

AVANTAGES PRODUIT

- fournit une haute protection hydrofuge des supports
- +99% produits d'origine naturelle (cire d'abeille, alcools gras issus de la palme, savon de Marseille, soude et conservateur à moins de 0.2%)
- redonne de la luminosité et de la dureté aux supports.
- cire incolore
- usage intérieur et extérieur

DESTINATION

- murs de chambre, pièces à vivre
- murs de couloirs
- parquets non traités
- Surfaces susceptibles d'être cirées

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- stucs
- enduits
- terres cuites
- bois bruts
- marbres

L'étiquette du produit peut différer du visuel sur écran.

APPLICATION OUTILS REQUIS

spatule inox. Chiffon non pelucheux.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Après 3 jours de séchage du STUCCOLIS, l'application de cire pourra être réalisée. Avant d'appliquer la cire, essuyer STUCCOLIS en suivant un mouvement circulaire avec un chiffon doux pour retirer la poussière.

Pour les autres supports, il faudra veiller à ce qu'ils soient parfaitement secs, dépoussiérés, sains et cohésifs.

Ne pas appliquer si présence d'humidité.

MISE EN OEUVRE

Utiliser pour cela notre CIRE DE PROTECTION ENDUITS MINERAUX.

- Application de la cire à la spatule inox en papillonnage.
- Laisser sécher 12 h et lustrer.
- Renouveler l'application de la cire et lustrer à nouveau.

Si la cire est trop liquide suite stockage forte chaleur, vous pouvez la placer dans le frigidaire

afin de le rigidifier.

RECOMMANDATIONS

Température d'application : minimum 5°C - maxi 25°C.

Port de gants recommandé.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

Délai pour lustrer : 12h.

Sec au toucher : environ 1 heure.

Temps de séchage complet : 24 à 48 heures.

Le temps de séchage sera plus long à basse température et avec une humidité importante.

ENTRETIEN

Dépoussiérage au chiffon doux non pelucheux.

CONSOMMATION

Sur notre revêtement STUCCOLIS, la consommation est d'environ 40 gr / m² et par couche. Notre enduit minéral Stuccolis est considéré comme peu poreux. Selon la nature de votre enduit minéral et selon la qualité de la mise en ouvre, la porosité de votre support peut-être augmentée. Il peut donc être nécessaire d'appliquer 2 couches selon porosité ou si vous souhaitez un effet particulièrement satiné.

Dans tous les cas, il est conseillé d'effectuer un essai afin de déterminer la consommation et l'aspect final souhaité.

CONSERVATION

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine. A stocker à l'abri de l'humidité et hors-gel.