

### Définition

#### Présentation :

Etanchéité terrasse ARCATERRASSE® assure l'imperméabilisation, la protection et la décoration des sols en matériaux traditionnels : béton, ciment ...

#### Domaines d'application

- Balcons,
- toits terrasses,
- terrasses,
- escaliers,
- loggia



### Propriétés

- Mise en œuvre facile et rapide.
- Imperméabilise les supports à traiter empêchant toute pénétration d'eau.
- Excellente résistance aux agressions climatiques : ultraviolets , gel.
- Résiste au trafic piétonnier, jardinières, mobilier (éviter les chocs avec des objets à angle vif).
- Préventif et curatif.
- Résiste au trafic piétonnier.
- Ne résiste pas à l'eau stagnante :
  - creux : ragréer.
  - pente nulle : réaliser une chape avec pente (minimum 1.5%).
  - Les évacuations d'eau devront être correctement dimensionnées par rapport à la surface de la terrasse.
- Haute élasticité. Souplesse du revêtement permettant de traiter les microfissures stabilisées.
- Bonne résistance aux agressions climatiques.
- Microporeux : régularise les échanges entre les fonds et l'air ambiant.
- Adhérence tous supports : bois, dalle béton, chape ciment, carrelage (ponçage préalable sur carrelage).
- Sans odeur.
- Ne contient aucun produit bitumineux.
- Peut être appliqué sur sols en intérieur également ( sous sols, caves..).
- Mat. Couleur : voir le nuancier Etanchéité Terrasse en ligne.



### Application

#### Préparation du support

- La surface d'application doit être saine, propre, désinfectée, sèche, dépoussiérée, exempte de graisse, de laitance ou de parties friables :
  - Brosser et dépoussiérer le support.
- Si nécessaire :
  - Eliminer les dépôts calcaires (remontées de laitance) par lavage au **décapant voile ciment**.
  - dégraisser le support au moyen de notre **dégraissant sols**.
  - traiter les parties friables ou farinantes au moyen de notre **fixateur de fond avant peinture FIXEFOND**.
  - Eliminer algues, mousses et moisissures au moyen de notre **Anti-mousse**.
  - Réparer les fissures vivantes au préalable : [fiche conseil traitement de fissures terrasses](#).
  - Attendre 28 jours avant de peindre le béton frais (dalle neuve).
  - S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.
  - Dans le cas d'anciennes peintures, ponçage obligatoire.
  - Dans le cas de carrelage, ponçage obligatoire

#### Mise en œuvre

Appliquer une sous-couche constituée de 50% de produit et de 50 % d'eau et laisser sécher de 1h à 2h.

Appliquer 2 couches de produit pur à raison d'environ 0,75 L/m<sup>2</sup> par couche à 24 H d'intervalle.

Sur les supports fortement fissurés ainsi que sur les supports carrelage, un entoilage généralisé est vivement conseillé.

Traitement des relevés d'étanchéité (Acrotères) : [fiche conseil traitement des acrotères](#).

**Matériel** : brosse, rouleau laine.

**Nettoyage du matériel** à l'eau, immédiatement après usage.

**Séchage**: Séchage (20°C) : 6 heures

Recouvrable : 24 heures minimum

Circulable : 48 heures minimum

### Consommation

**Deux couches minimum sont indispensables pour une bonne étanchéité : 1.5 litres par m<sup>2</sup> au total (sous-couche d'accroche comprise). En cas d'entoilage généralisé, la consommation totale sera de 1.8 litres par m<sup>2</sup>.**

Il est primordial de respecter ces consommations minimum et pour ce faire, ne pas hésiter à rajouter une troisième couche. Une imperméabilisation du support sera obtenue en 2 couches (une couche d'imprégnation + une couche épaisse) pour un total de 0.9 L/m<sup>2</sup> (1.1 kg/m<sup>2</sup>).

### Conditionnement

2.5 L et 10 L

### Hygiène et Sécurité

Porter des gants appropriés  
Stocker à l'abri du gel

### Classification

AFNOR NF T 36-005 Famille I Classe 7b2 Diluant: Eau

### Recommandations

- Appliquer par température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C (Ne pas dépasser 35°C).
- **Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application.**
- Ne pas appliquer par temps orageux, pluvieux, ou en plein soleil.
- Ne pas appliquer sur les toitures terrasses accessibles à la circulation des véhicules légers et lourds.
- Ne pas recouvrir l'étanchéité terrasse Arcaterrasse de gravier.
- Sur les supports farinant, appliquer notre **fixateur de fond avant peinture FIXEFOND**.
- Bien respecter les dimensions des relevés d'étanchéité 10 à 15 cm minimum.
- Le produit devra être stocké à l'abri de la lumière, de la chaleur et du gel.
- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.

Nettoyage : Utiliser un détergent classique ou notre produit spécifique **nettoyant sols**.

Rénovation : Utiliser notre produit spécifique de **rénovation des revêtements d'étanchéité**.