

Définition

Présentation :

ARCACLEAR PRIMER est un liquide transparent, mono-composant promoteur d'adhérence qui active chimiquement les surfaces à base inorganique (contenant de la silice).

Avantages :

- Simplicité d'application.
- Excellente adhérence aux surfaces lisses inorganiques.
- Résistant et stable aux UV.

Domaines d'application :

ARCACLEAR PRIMER est principalement utilisé comme liquide de dégraissage et promoteur d'adhérence sous les revêtements en polyuréthane transparent, incolore ou coloré, sur des surfaces **non absorbantes ou lisses** telles que :

- Carreaux céramiques - carrelages – grès.
- Faiences – mosaïques.
- Verre - pâtes de verre.

Application

Préparation du support :

Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable. La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion du primaire. Les revêtements anciens, la saleté, les graisses, les huiles, les substances organiques et les poussières doivent être supprimés. La teneur maximale d'humidité ne doit pas dépasser 4,5% de la masse sèche. La poussière doit être soigneusement enlevée.

Application

Appliquer ARCACLEAR PRIMER en imbibant un chiffon propre et sec. Essuyez toute la surface. Changez souvent de chiffons. Par cette procédure d'application, vous vous assurez, outre de l'activation chimique de la surface, mais aussi que la surface est très effectivement dégraissée. Assurez-vous qu'une quantité suffisante d'ARCACLEAR PRIMER est appliquée sur la surface complète, sans laisser de surplus de produit ou de taches non traitées.

Après environ 1 à 2 heures, appliquez le Revêtement PU [Résine](#)

[ARCACLEAR](#)

Outils :

Chiffon

Recommandations :

- Les pots doivent être entreposés dans un endroit frais et sec pour un maximum de 9 mois.
- Protéger le matériel contre l'humidité et la lumière directe du soleil. Température de stockage : 5 à 30°C.
- Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application.

Consommation

30 - 60 gr/m² en une ou deux couches. Cette couverture est basée sur l'application pratique par chiffonnage, sur une surface lisse dans des conditions optimales. Les facteurs comme la porosité de la surface, la température, l'humidité, la méthode d'application et la finition requises peuvent modifier la consommation.

Conditionnement

ARCACLEAR PRIMER est livré en emballage métallique en pot de 1 kg.

Transport

1866 Résine en solution 3 Liquides inflammables. Groupe d'emballage II · No EMS: F-E,S-E

Hygiène et Sécurité

Inflammable. Tenir à l'écart des sources d'incendie.

