

# **SOLTHANE RD**

# Peinture polyuréthane de rugosité définie pour le sol



# Définition

#### Présentation :

- La peinture polyuréthane **SOLTHANE RD** est un revêtement polyurétane solvanté et non jaunissant de rugosité définie sécurisante pour sols.
- La peinture polyuréthane **SOLTHANE RD** se présente sous la forme d'un kit prédosé contenant 2 composants.

# Domaines d'application :

**SOLTHANE RD** est applicable comme revêtement intérieur ou exterieur de sol en protection à l'abrasion et aux agressions chimiques dans le domaine des sols industriels, entrepôts, parking, garages...

**SOLTHANE RD** est applicable comme finition des systèmes époxy ou polyuréthane en horizontal et vertical.

## **SOLTHANE RD** forme un film présentant :

- De bonnes propriétés mécaniques avec une bonne résistance à l'abrasion
- Une très haute adhérence sur de nombreux supports tels que le bétons ou des supports non absorbants.
- Une excellente résistance chimiques.

# Propriétés

# Caractéristiques techniques

Classification	Famille 1 classe 6a (NFT 36-005)
Densité	1,48
Extrait sec en volume	42%
Rapport composant A/B	70/30 en poids
Aspect	Liquide
Point éclair	> 21/23°C et <55°C
Glissance (P.18578) sec / eau	0,85 / 0,43
Frottement (INRS) sec / huile	0,71 / 0,21

# **Application**

#### Préparation des supports :

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Pour une bonne adhérence et une longévité accrue du SOLTHANE RD, il est nécessaire de bien préparer le support :

#### Bétons :

- le support doit être propre, sain, sans laitance (couche superficielle friable qui se forme lors des séchages des bétons) ni remontées capillaires.
- les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours.
- la teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche.
- Un primaire spécifique peut être nécessaire (nous consulter).
- le support doit présenter une résistance en compression ≥ 25 MPa et en traction ≥ 1 MPa.
- Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, poncage, lavage haute pression.

Nettoyer la surface au jet pour chasser toutes les particules, puis laisser sécher. Nettover pour enlever les tâches et neutraliser l'alcalinité du béton (appliquer sur la surface alcaline le décapant voile ciment Arcane pour neutraliser le pH et éliminer les remontées de laitance) puis rincer abondamment à l'eau claire iusqu'à disparition totale de la mousse. Passer l'aspirateur et appliquer.

Autres supports: Nous consulter

#### Conditions d'application

Température d'application : +5°C à +30°C.

Hygrométrie de 80% maxi.

La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.

#### Mise en œuvre

- Mélanger la totalité des deux composants (ou partie des deux composants en respectant les proportions en poids: 1 poids de durcisseur pour 2.33 poids de résine soit 30% de durcisseur pour 70% de résine) à l'aide d'un agitateur électrique.
- Laisser reposer 2 min.
- Outil : brosse, rouleau ou au pistolet en couches croisées de façon uniforme
- Nettoyer les outils au : diluant époxy.

# Délais de mise en oeuvre à 20°C

 durée pratique d'utilisation : 2 h délai hors poussière : 1 h 30 10 h 30 sec au toucher :

 sec au dur : 21 h

 délai de recouvrement : 12 heures à 3 jours

#### Délais de mise en service

 Circulation piétonne : 3 iours Fort trafic : 5 iours Contact avec les liquides agressifs : 7 jours

Tenue en extérieur :  $\Delta$  E ab après essai inférieur à 2 après vieillissement suivant la norme NFT 34-550 (4c)

# Précautions particulières

Produit alcalin. Se reporter à l'emballage. Consulter la FDS pour plus de renseignements. Assurer une ventilation efficace en configuration confinée.

# Consommation

Sur béton en horizontal :

2 couches de 200 g/m² (épaisseur : 110 µ sec)

Sur support non absorbant:

- en horizontal : 2 couches de 150 g/m² (épaisseur : 85 μ sec)
- en vertical : 1 couche de 150 g/m² (42 ù sec)

# Transport et Stockage

Transport : se reporter à la fiche de données de sécurité.

Stockage et conservation: Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

## Teintes

Certaines teintes du nuancier RAL : Tableau des teintes disponibles Sur stock:



## Conditionnement

#### Kit de 5 ka:

Composant A = bidon de 3.5 kg - Composant B = bidon de 1,5 kg.

Kit de 25 ka:

Composant A: bidon de 17.5 kg - Composant B: bidon de 7.5 kg

# Hygiène et Sécurité

COMPOSANT A: Inflammable

COMPOSANT B: Contient du : HEXANE. 1.6-DIISOCYANATE. HOMOPOLY-MFRF

Ce produit est classé: Irritant et Facilement inflammable. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

#### Documents de référence

<sup>«</sup> La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisations conformes aux normes ou DTU en vigueur ; ces renseignements ne peuvent pas suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.»